

# Geolite Magma Xenon & Steel Fiber

Geomalta minerale a base di geolegante con fibre di acciaio rettilinee per il rinforzo monolitico FRC del calcestruzzo armato.

Geolite Magma Xenon & Steel Fiber è un sistema FRC formato da geomalta colabile fibrorinforzata certificata ad elevata duttilità per passivare, ripristinare e consolidare strutture in calcestruzzo armato.



1. Sistema colabile FRC certificato C.V.T.
2. Non necessita di armatura integrativa
3. Spessori da minimo 15 mm
4. A base di geolegante
5. Per rinforzi monolitici ad alta duttilità

---

## Campi di applicazione

### → Destinazione d'uso

Malta colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima prestazione Geolite FRC, certificata C.V.T., per il ripristino e il rinforzo di elementi strutturali, in basso spessore senza l'utilizzo di armatura integrativa.

Passivazione, ripristino e consolidamento monolitico di strutture e infrastrutture in calcestruzzo armato:

- mediante getto entro cassero per elementi verticali e all'intradosso di elementi orizzontali;
- mediante colaggio all'estradosso di elementi orizzontali o per sottomurazioni a sezione obbligatoria in genere.

Fissaggio e ancoraggio strutturale di precisione di sottopiastre, tiranti, barre, piastre, macchinari su calcestruzzo armato.

---

## Indicazioni d'uso

### → Preparazione dei supporti

Prima di applicare il sistema Geolite FRC occorre:

- asportare in profondità l'eventuale calcestruzzo ammalorato, fino ad ottenere un substrato solido, resistente e con asperità  $\geq 5$  mm, pari al grado 9 del Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura, mediante scarifica meccanica o idrodemolizione;
- rimuovere la ruggine dai ferri d'armatura, che dovranno essere puliti mediante spazzolatura (manuale o meccanica) o sabbiatura;
- pulire la superficie trattata, con aria compressa o idropulitrice;
- bagnare a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo, ma privo di acqua in superficie. In alternativa, su superfici orizzontali in calcestruzzo, applicare Primer Uni su supporto asciutto, al fine di garantire un regolare assorbimento e favorire la naturale cristallizzazione della geomalta.
- applicare Epobinder su supporto asciutto, per ottenere un ancoraggio di tipo chimico o in alternativa ancoraggi meccanici possono essere realizzati tramite connettori a taglio della linea Steel Connect.

Valutare l'idoneità della classe di resistenza del calcestruzzo di supporto.

### → Dosaggio

Geolite Magma Xenon & Steel Fiber: aggiungere le fibre nella misura del 6,5% rispetto al peso della polvere (1,66% in volume, 1 confezione di fibre ogni 4 sacchi di polvere).

### → Preparazione

La preparazione dell'impasto può essere effettuata tramite:

- betoniera;
- mescolatore planetario;
- mescolatore per malta o trapano a basso numero di giri con frusta.

Mescolare la polvere con l'acqua indicata sulla confezione per circa 6 minuti, fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi, successivamente aggiungere le fibre (mantenendo invariata la percentuale) e miscelare ulteriormente l'impasto per circa 2 minuti, al fine di assicurare la perfetta distribuzione delle fibre all'interno della matrice.

### → Applicazione

Applicare il sistema Geolite FRC tramite colaggio o pompaggio all'estradosso di superfici orizzontali o in casseri sigillati e trattati con disarmante, favorendo la fuoriuscita dell'aria, nel rispetto delle corrette tecniche applicative. Gli spessori applicativi non dovranno essere inferiori a 15 mm.

Per applicazioni meccanizzate si consiglia l'utilizzo di idonea pompa a mescolazione indiretta dotata di statore adeguato alla granulometria massima del prodotto (1,5 mm) e alla dimensione della fibra di acciaio (13 mm). Curare la stagionatura umida delle superfici per almeno 48 ore. Coprire con telo impermeabile per i successivi 5 giorni.


### → Controlli di accettazione

Fare almeno un prelievo di 2 campioni ogni 100 m<sup>3</sup> di getto, da sottoporre a prova di flessione secondo EN 14651, si rimanda alle Linee guida di qualifica dei sistemi FRC al paragrafo 5.1 per maggiori dettagli.

### → Pulizia

La pulizia degli attrezzi e delle macchine da residui si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

## Certificazioni e marcature



Il packaging quando correttamente svuotato è riciclabile con la carta fino all'80% secondo il metodo ATICELCA® 501.

\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Voce di capitolato

**Sistema Geolite FRC – Geolite Magma Xenon & Steel Fiber:** fornitura e posa in opera di riparazione e rinforzo strutturale del calcestruzzo armato, mediante l'utilizzo di malta colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissime prestazioni, FRC (Fiber Reinforced Concrete), realizzata con fibre di acciaio ottenute mediante trafilatura a freddo del filo di acciaio ad alta resistenza e alto indice di carbonio, tipo Steel Fiber, di Kerakoll provviste di marcatura CE conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 14889-1, immerse in geomalta minerale certificata, colabile a presa normale, a base di geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'ancoraggio di elementi metallici, tipo Geolite Magma Xenon di Kerakoll, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4 di tipo CC e PCC, per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e dalla EN 1504-6 per l'ancoraggio, in accordo ai Principi 3, 4, 7 e 11 definiti dalla EN 1504-9. Caratteristiche meccaniche certificate C.V.T.: resistenza a compressione C80/95 (EN 12390-3); modulo elastico a compressione 43,41 GPa (NTC 2018); resistenza a trazione 7,40 MPa (valore medio, CNR DT 204); classe di tenacità 8b,  $f_{R,1k}=9,54$  MPa,  $f_{R,2k}=8,83$  MPa,  $f_{R,3k}=7,33$  MPa e  $f_{R,4k}=6,10$  MPa (valori caratteristici, EN 14651).

### Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

#### Geolite Magma Xenon

Aspetto	polvere	
Massa volumica apparente	≈ 1250 kg/m <sup>3</sup>	UEAtc
Natura mineralogica aggregato	silicatica-carbonatica	
Intervallo granulometrico	0 – 1,5 mm	EN 12192-1
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità	
Confezione	sacchi 25 kg	
Acqua d'impasto:		
- in betoniera	≈ 3,3 l / 1 sacco 25 kg	
- miscelazione manuale e meccanizzata	≈ 3,1 l / 1 sacco 25 kg	
Spandimento impasto	215 mm senza colpi alla tavola a scosse	EN 13395-1
Massa volumica dell'impasto	≈ 2270 kg/m <sup>3</sup>	
pH dell'impasto	≥ 12,5	
Durata dell'impasto (pot life)	≥ 60 min. (a + 21 °C)	
Inizio / fine presa	> 360 min.	
Temperatura limite di applicazione	da +5 °C a +40 °C	

**Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll****Steel Fiber**

Natura del materiale	acciaio trafilato a freddo ad alto indice di carbonio		
Forma	fibre rigide rettilinee lucide		
Densità del materiale	$\rho_f$	7,85 g/cm <sup>3</sup>	EN 14889
Lunghezza fibre	$l_f$	13 mm	EN 14889
Diametro fibre	$d_f$	0,20 mm	EN 14889
Rapporto di forma	65		EN 14889
Conservazione	illimitata		
Confezione	scatole 6,5 kg		
Numero di fibre per kg	≈ 314.000		
Dosaggio	1 confezione di Steel Fiber ogni 4 sacchi di Geolite Magma Xenon		(6,5% sul peso della polvere)

**Geolite Magma Xenon & Steel Fiber**

Resa sistema Geolite FRC ≈ 21 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore

Rilevazione dati a +21 °C di temperatura, 60% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

**Performance - Geolite Magma Xenon****Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili**

Conformità	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 10894/11.01.02
------------	-----------------------	-----------------------------

**HIGH-TECH**

Caratteristica prestazionale	Metodo di prova	Requisiti richiesti EN 1504-7	Prestazione
Protezione dalla corrosione	EN 15183	nessuna corrosione	specificata superata
Adesione per taglio	EN 15184	≥ 80% del valore della barra nuda	specificata superata

<b>Performance - Geolite Magma Xenon</b>			
	<b>Metodo di prova</b>	<b>Requisiti richiesti EN 1504-3 classe R4</b>	<b>Prestazione in condizioni CC e PCC</b>
<b>Resistenza a compressione (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 12190		
- 24 h			> 70
- 7 gg			> 85
- 28 gg		≥ 45	> 110
<b>Resistenza a trazione per flessione (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 196-1	nessuno	
- 24 h			> 8
- 7 gg			> 10
- 28 gg			> 14
<b>Legame di aderenza</b>	EN 1542	≥ 2 N/mm <sup>2</sup> (28 gg)	> 2 N/mm <sup>2</sup> (28 gg)
<b>Resistenza alla carbonatazione</b>	EN 13295	$d_k \leq$ calcestruzzo di riferimento [MC (0,45)]	specificata superata
<b>Modulo elastico a compressione:</b>	EN 13412	≥ 20 GPa (28 gg)	
- in CC			34 GPa
- in PCC			33 GPa
<b>Assorbimento capillare</b>	EN 13057	$\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	$< 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$
<b>Contenuto ioni cloruro (determinato sul prodotto in polvere)</b>	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$	$< 0,05\%$
<b>Reazione al fuoco</b>	EN 13501-1	Euroclasse	A1
	<b>Metodo di prova</b>	<b>Requisiti richiesti EN 1504-6</b>	<b>Prestazione</b>
<b>Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaio (spostamento in mm relativo a un carico di 75 kN)</b>	EN 1881	$\leq 0,6 \text{ mm}$	$< 0,6 \text{ mm}$
<b>Contenuto ioni cloruro (determinato sul prodotto in polvere)</b>	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$	$< 0,05\%$
<b>Sostanze pericolose</b>		conformi al punto 5.4	
	<b>Metodo di prova</b>	<b>Requisiti richiesti</b>	<b>Prestazione</b>
<b>Tensione di aderenza della barra inghisata</b>	RILEM-CEB-FIPRC6-78	nessuno	> 25 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza agli attacchi chimici severi (gruppo 3: olio da riscaldamento e gasolio e olii per motori e ingranaggi non utilizzati)</b>	EN 13529	analisi del degrado e forza di legame $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	nessun degrado e forza di legame $> 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Impermeabilità all'acqua</b>	EN 12390-8	nessuno	0 mm
<b>Caratteristica prestazionale aggregato</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Requisiti richiesti UNI 8520-22</b>	<b>Prestazione aggregato</b>
<b>Reazione alcali-aggregati</b>	UNI 11504	classe di reattività	NR (non reattivo)
<b>Temperatura limite (aria e superficie)</b>			da -20 °C a +100 °C
<b>Umidità relativa (aria e superficie)</b>			ininfluente


<b>Performance - Steel Fiber</b>			
<b>HIGH-TECH</b>			
Resistenza a trazione	$f_{ft}$	$\geq 3100$ MPa	EN 14889
Modulo elastico	$E_f$	$\geq 200$ GPa	EN 14889
Allungamento a rottura	$A_{ft}$	$> 1\%$	EN 14889
<b>Performance - Sistema Geolite FRC – Geolite Magma Xenon &amp; Steel Fiber (in accordo con CVT n. 466/2025)</b>			
<b>Caratteristica prestazionale</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Prestazione</b>	
Densità (prodotto indurito)	EN 12390-7	2250 kg/m <sup>3</sup>	
Resistenza a compressione (valore caratteristico)	EN 12390-3	$R_{ck} = 106,50$ N/mm <sup>2</sup> C80/95	
Modulo elastico a compressione	NTC 2018	43,41 GPa	
Coefficiente di Poisson	NTC 2018	0 – 0,2	
Coefficiente di dilatazione termica lineare	NTC 2018	$10 \cdot 10^{-6}$ °C <sup>-1</sup>	
Resistenza a flessione residua (valore caratteristico)	EN 14651	$f_{R,1k} = 9,54$ N/mm <sup>2</sup>	
		$f_{R,2k} = 8,83$ N/mm <sup>2</sup>	
		$f_{R,3k} = 7,33$ N/mm <sup>2</sup>	
		$f_{R,4k} = 6,10$ N/mm <sup>2</sup>	
		$f_{R,3k} / f_{R,1k} = 0,768$	
Resistenza al limite di proporzionalità (valore medio e valore caratteristico)	EN 14651	$f_{fct,L} = 6,95$ N/mm <sup>2</sup> $f_{fct,Lk} = 5,91$ N/mm <sup>2</sup>	
Classe di tenacità	EN 14651	8b	
Resistenza a trazione (valore medio)	CNR DT 204	$f_{Fts} = 7,40$ N/mm <sup>2</sup>	
	EN 206	X0	
Classi di esposizione		XC1, XC2, XC3, XC4	
		XD1, XD2, XD3	
		XS1, XS2, XS3	
		XF1, XF2, XF3, XF4	
Resistenza gelo e disgelo (dopo 20 cicli)	Linea guida	98% ( $f_{R,1}$ )	
		101% ( $f_{R,3}$ )	
Resistenza alle alte temperature (+100 °C)	Linea guida	99% ( $f_{R,1}$ )	
		101% ( $f_{R,3}$ )	

**Performance - Sistema Geolite FRC – Geolite Magma Xenon & Steel Fiber (in accordo con CVT n. 466/2025)**

Caratteristica prestazionale	Metodo di prova	Prestazione
Impermeabilità all'acqua	EN 13529	0 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe A1
<b>Condizioni di installazione</b>		
Temperatura limite (aria e superficie)		da +5 °C a +40 °C
Umidità relativa (aria e superficie)		ininfluente
<b>Condizioni di esercizio</b>		
Temperatura limite (aria e superficie)		da -20 °C a +100 °C
Umidità relativa (aria e superficie)		ininfluente

## Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- conservare il materiale al riparo da fonti di umidità e in luoghi protetti dall'insolazione diretta
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C
- non aggiungere leganti o additivi all'impasto
- non applicare su superfici sporche e incoerenti
- dopo l'applicazione, proteggere dal sole battente e dal vento
- curare la stagionatura umida del prodotto nelle prime 48 ore
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- in caso di posa su gesso, metallo o legno consultare il Kerakoll Worldwide Global Service
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:  
+ 39 0536.811.516  
[www.kerakoll.com/contatti](http://www.kerakoll.com/contatti)



Le presenti informazioni sono aggiornate a Maggio 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.